

Lepiaca páska do spojov QuickSeam Splice Tape

1. Popis

Páska Firestone QuickSeam Splice Tape 76 mm (3'') a 178 mm (7'') je určená na spájanie membrán RubberGard EPDM v ploche.

2. Príprava

Plochy membrány RubberGard EPDM musia byť očistené QuickPrime Plus naneseným drôtenkou QuickScrubber alebo QuickScrubber Plus. Použitie iných produktov nie je dovolené. Pokiaľ bola páska dlhšiu dobu vystavená teplotám pod 15 °C, treba ju dať do miestnosti s izbovou teplotou.

3. Aplikácia

Páska široká 76 mm (3'') sa používa na spájanie štandardných spojov bez mechanického ukotvenia v spoji. Páska široká 178 mm (7'') sa používa na spoje s mechanickým ukotvením v spoji. Konkrétne inštrukcie nájdete v návode k inštalácii firmy Firestone.

4. Spotreba

Podľa dĺžky spoja. Na konci role je nutný presah minimálne 25 mm.

5. Vlastnosti

Fyzikálne	<ul style="list-style-type: none">■ Výborná odolnosť voči vlhkosti■ Výborná odolnosť voči teplu a chladu■ Výborná lepiivosť	
Technické	<ul style="list-style-type: none">■ Základ■ Farba■ Rozpúšťadlá■ Pevné látky (%)■ Stav■ Hrúbka	<ul style="list-style-type: none">gumové polymeryČiernažiadne100vulkanizovaný0.76 mm ± 0.127 mm

6. Balenie / skladovanie / dĺžka skladovania

Šírka (mm)	Dĺžka (m)	Balenie
76 (3'')	30.5 (100')	6 roli/karton
178 (7'')	30.5 (100')	2 role/karton

Pozn.: Drôtenky QuickScrubber alebo QuickScrubber Plus a rukoväte sú v každom kartóne. Množstvo sa mení podľa produktu QuickSeam

Skladovanie: Skladujte v originálnom balení pri teplotách medzi 15 °C a 25 °C. Materiál nevystavujte priamemu slnku, pokiaľ nie je pripravený na aplikáciu.

Doba skladovania: 12 mesiacov, pokiaľ sa skladuje v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Na každej roli je dátum výroby. Doba skladovania sa skraca, ak je materiál vystavený zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostné opatrenia

Vid' informácie v Bezpečnostnom liste výrobku.